

Descriere

Bandă de etanșare din cauciuc butilic, autoadezivă, stabilă în volum, fără solvenți.

Împachetare

- Rolă de 25 metri

Dimensiuni

Lățime x grosime (mm)	Role în cutie	Metri în cutie
10 x 1.5	22	550
15 x 1.5	18	450
20 x 1.5	14	350

Specificații tehnice

Proprietăți	Norma	Clasificare
Clasa de combustie		4102B2, normal inflamabil
Temperatura de aplicare		+ 5°C la + 30°C
Rezistența la temperatură	52455/T4	-40°C la + 130°C, pe termen scurt +180 °C
Depozitare		Orizontal în mediu uscat
Termen de valabilitate		12 luni
Temperatura de depozitare		+10°C la +25°C

Pregătirea

Pentru o aderență îmbunătățită

- După utilizarea grundului (ME901 sau ME902) la temperatura normală, substratul trebuie lăsat să se usuce timp de 10 până la 40 de minute.

Prelucrare

- Substraturile trebuie să fie uscate, portante, fără praf și fără particule libere.
- Se recomandă impregnarea suprafețelor absorbante cu un grund.
- Pe o parte a benzii, stratul protector este îndepărtat, banda este plasată pe substrat și presată.
- Apoi, acoperirea de pe cealaltă parte a benzii este îndepărtată.
- Presiunea combinată a celor două suprafețe lipite pe bandă provoacă o etanșare impecabilă.



ME403

Butil



Bandă adezivă și de etanșare pe două fețe pe bază de cauciuc butilic cu proprietăți elastoplastice adecvate pentru crearea unei îmbinări etanșe la vapori între folie și structura ferestrei sau fațadei, lipirea foliilor de metale, lemn, materiale plastice, beton și piatră, alte domenii de aplicare: producția de rulote, tehnologia de refrigerare și aer condiționat, fabricarea instrumentelor, industria auto.

Principalele avantaje

- aderență bună la multe substraturi
- excelentă rezistență la îmbătrânire
- compatibilitate bună cu majoritatea foliilor existente

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere.
Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare.
Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată tremco illbruck s.r.o.



IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333